

Kulit lemas dari kulit sapi samak krom

KULIT LEMAS DARI KULIT SAPI SAMAK KROM

1. RUANG LINGKUP

Standar ini meliputi definisi, syarat mutu, cara pengambilan contoh, cara penyiapan contoh uji, cara uji dan syarat lulus uji kulit lemas dari kulit sapi.

2. DEFINISI

Kulit lemas dari kulit sapi samak krom adalah kulit sapi disamak krom bersifat lemas dengan persyaratan tertentu pada umumnya digunakan untuk bagian atas sepatu.

3. SYARAT MUTU

Syarat mutu kulit lemas dari kulit sapi seperti tercantum pada tabel.

Tabel
Syarat Mutu Kulit Lemas dari Kulit Sapi

No.	Jenis uji	Satuan	Persyaratan		Keterangan
			minimum	maksimum	
1	2	3	4	5	6
1.	Kimiawi				
1.1.	Kadar air	-	-	20,0%	
1.2.	Kadar abu	-	-	2,0%	Di atas kadar Cr_2O_3
1.3.	Kadar Cr_2O_3	-	4,0%	-	
1.4.	Kadar minyak	-	6,0%	12,0%	
1.5.	pH	-	3,5	7,0	Untuk pH 3,5-4,5 perbedaan pH larutan sebelum dan sesudah diencerkan 10 kali harus kurang dari 0,7

Tabel (lanjutan)

1	2	3	4	5	6
2.	Fisis				
2.1.	Tebal	mm	0,8	1,7	
2.2.	Penyamanan	-	masak	-	
2.3.	Ketahanan gosok cat tutup				
	- kering	-	5	-	
	- basah	-	4	-	
2.4.	Kekuatan sobek	N/cm	390,0	-	
2.5.	Kekuatan jahit	N/cm	1400,0	-	
2.6.	Ketahanan zwick	-	cat dan raja ti dak re- tak. 2200,0		
2.7.	Kekuatan tarik	N/cm ²	-	60,0%	
2.8.	Kemuluran	-	-		
2.9.	Kekuatan bengkok 20.000 kali	-	cat dan raja ti dak re- tak.		
2.10.	Penyerapan air				
	2 jam	-	-	90,0 %	
	24 jam	-	-	110,0%	
2.11	Kekuatan letup	N/cm ²	3200,0		
3.	Organoleptis				
3.1.	Kelepasan rajah	-	-	-	Rajah tidak lepas.
3.2.	Keadaan kulit	-	-	-	Kulit tidak genbos.
3.3.	C a t	-	-	-	R a t a
3.4.	Kelemasan	-	-	-	Lenas.

4. CARA PENGAMBILAN CONTOH

Pengambilan contoh sesuai SII. 0757-83, Cara Pengambilan Contoh Kulit.

5. CARA PENYIAPAN CONTOH UJI

Penyiapan contoh uji sesuai SII. 0753-83, Cara Penyiapan Contoh Uji Kulit Pengujian Fisik dan Kimiawi.

6. CARA UJI

6.1. Kimiawi

6.1.1. Kadar air

Sesuai SII. 0709-83, Cara Uji Kadar Air Kulit.

6.1.2. Kadar abu

Sesuai SII. 0637-82, Cara Uji Kadar Abu dalam Kulit Tersamak.

6.1.3. Kadar Cr_2O_3

Sesuai SII. 0760-83, Cara Uji Kadar Krom Oksida Kulit Tersamak.

6.1.4. Kadar minyak

Sesuai SII. 0638-82, Cara Uji Kadar Minyak atau Lemak Kulit Tersamak.

6.1.5. pH

Sesuai SII. 0761-83, Cara Uji pH Kulit Tersamak.

6.2. Fisis

6.2.1. Tebal

Sesuai SII 0018-79, Kutu dan Cara Uji Kulit Boks.

6.2.2. Penyamakan

Sesuai SII. 0018-79.

6.2.3. Ketahanan gosok cat tutup

Sesuai SII. 1238-85, Cara Uji Ketahanan Gosok Cat Tutup untuk Kulit Jadi dengan Alat Crockmeter.

6.2.4. Kekuatan sobek

Sesuai SII, 1402-85, Cara Uji Kekuatan Sobek dan Ketahanan Sobek Lapisan Kulit.

6.2.5. Kekuatan jahit

Sesuai SII, 1401-85, Cara Uji Kekuatan Jahit Kulit.

6.2.6. Kekuatan zwik

Sesuai SII, 0013-79.

6.2.7. Kekuatan tarik

Sesuai SII, 1403-85, Cara Uji Kekuatan Tarik dan Ketahanan Kulit.

6.2.8. Kekuatan sobek

Sesuai SII, 1402-85.

6.2.9. Kekuatan bengek

Sesuai SII, 1237-85, Cara Uji Kekuatan Bengek Kulit Tersamak.

6.2.10. Penyerapan air

Sesuai SII, 1239-85, Cara Uji Penyerapan Air Kulit Tersamak.

6.2.11. Kekuatan letup

Sesuai SII, +), Cara Uji Kekuatan Letup Kulit.

+) Saat ini belum terdapat standar.

6.3. Organoleptis

6.3.1. Kelepasan saraf

Sesuai SII, 0018-79.

6.3.2. Keadaan kulit

Sesuai SII, 0018-79.

6.3.3. Cat

Sesuai SII, 0018-79.

6.3.4. Kelemasan

Sesuai SII, 0943-84, Kulit Sarung Tangan Golf Samak Krom.

7. SYARAT LULUS UJI

Tanding dinyatakan lulus uji apabila memenuhi syarat mutu seperti tersebut pada butir 3.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL - BSN
Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt. 3-4
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
Telp: 021- 574 7043; Faks: 021- 5747045; e-mail : bsn@bsn.go.id